

Original Panellak Mat

Januar 2016

Produktbeskrivelse

Original Panellak Mat er en lysægte, vandfortyndbar klarlak for lakering af træ, trælofter og vægpaneler, lister, karme, mv., indendørs. Original Panellak Mat giver en robust og vaskbar overflade og indeholder UV-filter, der udsætter træets naturlige gulningsproces.

Original Panellak Mat kan også anvendes som beskyttelsestak på ubehandlede beton-, puds og teglstensvægge, indendørs

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug.

Generelt: Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for behandling.

Ubehandlet træ skal være fri for harpiks, olie, fedt og voks. Knaster og harpiksholdige steder affedtes med cellulosefortynder og isoleres med Original Knastlak. Der grundlakeres med Original Panellak Mat, fortyndet med op til 10% vand. Efter første stryging mellemstribes den tørre overflade med fint slibepapir Korn 150-180. Der færdiglakeres normalt 2 gange med Original Panellak Mat, uforyndet.

Tidligere lakeret træ vaskes med Nordsjö Malervask, overfladen mat-slibes og der lakeres 1-2 gange med Original Panellak Mat.

Original Panellak Mat omrøres omhyggeligt inden brug og påføres med pensel, lakerrulle eller sprøjte. Påfør lakken så jævnt som muligt i træets længderetning, bræt for bræt.

Undlad at lakere ved temperaturer under +5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs

Bindemiddel: Akryldispersion

Glans: Mat 10

Rækkeevne: 8-12 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genbehandlingstid v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, lakerrulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Farveløs og hvid

Emballage størrelse: 1-, 2,5-, 10 liter

Rengøring af værktøj: Sæbevand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 3 g/l VOC