

Nordsjö Original Parketlak Mat



Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Parketlak Mat er en vandfortyndbar, 1-komponent og lugtsvag lak til parket- og trægulve. Egner sig desuden til ubehandlet kork, trætrapper og andet indvendigt træværk. Nordsjö Original Parketlak Mat giver en slidstærk overflade.

Nordsjö Original Parketlak Mat kan anvendes til lasering (indfarvning) af træ og kan tones i en række forskellige transparente kulører efter farvekort.

OBS! Brunbøg, Diamantfyr og Donauøk må ikke lakeres med Nordsjö Original Parketlak Mat.

Behandling

Generelle krav

Træet skal være rent og tørt (5-15% fugt), samt være fri for smuds og forureninger, som fedt, voks, sæberester, m.m.

Behandling af ubehandlede trægulve:

Slib først gulvet let med slibepapir for at fjerne løse træfibre og ujævnheder. Støvsug gulvet grundigt. Påfør lakken i et tyndt lag, første gang med pensel eller rulle. Når lakken er tør, mellemslibes gulvet let med fx.120-150 slibepapir. Herefter støvsuges og aftørres gulvet grundigt. Færdiglaker gulvet 2 gange med Nordsjö Original Parketlak Mat.

Olieholdige træsorter som f.eks. teak skal behandles straks efter slibning.

Behandling af lakerede trægulve

Gulvet rengøres med Nordsjö Original Universal Grundrens. Der eftervaskes grundigt med rent vand. Sidste hold skyllevand tilsættes 3 dl 32% eddikesyre til 10 liter vand. Når lakken er tør, slibes gulvet let med fx. 150 slibepapir. Herefter støvsuges og aftørres gulvet grundigt. Færdiglaker gulvet 1-2 gange med Nordsjö Original Parketlak Mat.

Lasering (indfarvning) af gulv

Lasér den rengjorte og slebne træoverflade 1-2 gange i ønsket kulør og udseende. Omrør ofte lakken under påføringen. For et mere holdbart resultat, anbefales det at overlakere den laserede overflade 1-2 gange med farveløs (klar) Nordsjö Original Parketlak Mat.

Tørring m.m.

Lakken kan betrædes let efter 8 timer. Indflytning af møbler kan ske efter 1 døgn, tæpper efter 1 uge. Lakken er gennemhærdet efter ca. 7 døgn.

Påfør kun 2 lag lak pr. døgn.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddeltipe: Akrylcopolymer/Polyurethan
Glans: 10 - mat
Rækkeevne: 6-10 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: Overfladetør 1 time
Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 8 timer
Brugstør: Efter 24 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +10°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, Lakrulle
Fortynding: Vand
Baser: Base Clear (Farveløs)
Emballage: 1-, 2,5-, 5 liter
Rengøring af værktøj: Sæbevand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

VOC Indhold: EU-grænseværdi for produktet (kot. A/1): 30 g/l. Dette produkt indeholder max.100 g/l VOC.

Rev: Oktober 2024

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.

Nordsjö Original Parketlak Mat



Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig lak fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.