

# Original Parketlak mat

Februar 2015

## Produktbeskrivelse

Original Parketlak mat er en 1-komponent lak til træ- og parket-gulve. Egner sig desuden til ubehandlet kork, trapper, indvendigt træværk, mv. Original Parketlak giver en slidstærk overflade.

## Behandling

Generelle krav til underlaget: Træet skal være rent, tørt (5-15% fugtindhold), samt være fri for smuds, fedt, voks, sæberester og lignende gulvplejemidler.

## Ubehandlede trægulve:

Nye og ubehandlede gulve grundlakeres med Original Parketlak, fortyndet med 10% vand. Lakken påføres i et tyndt lag, første gang. Når lakken er tør, mellemstribes gulvet let med slibepapir korn 150. Gulvet støvsuges grundigt inden videre lakering. Der færdiglakeres 2 gange med Original Parketlak.

## Tidligere lakerede trægulve

Ved tidligere lakerede gulve skal overfladen være ren og støvfri, samt fri for smuds, fedt, voks, sæbe og lignende plejemidler. Løst og dårligt hæftende lak afrenses inden behandling. Lakerede overflader vaskes med Original Grundrens. Der efterskylles grundigt med rent vand. Sidste hold skyllevand tilsættes eddikesyre, 3 dl 32% eddikesyre til 10 liter vand. Overfladen matslibes med slibepapir korn 150. Slibestøvet fjernes ved grundig støvsugning og aftørring. Gulvet færdiglakeres 1-2 gange med Original Parketlak.

Efter 24 timer kan gulvet betrædes. Fuldt gennemhærdet efter ca. 7 døgn. Undlad at lakere ved temperaturer under +10 °C

## Bemærkning

Brunbøg, Diamant-fyr og Donau-eg kan ikke lakeres med Original Parketlak. Olieholdige træsorter som teak og lignende skal lakeres umiddelbart efter slibning. UV-hærdede gulvlakker (fabrikslakerede) trægulve, skal total matslibes inden lakering; Herefter udføres der prøvbehandling til kontrol af vedhæftning. Original Parketlak må ikke overlakeres med opløsningsmiddelholdige gulvlakker

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Bindemiddel:** Polyurethan / Akryldispersion

**Glans:** 10 - mat

**Rækkeevne:** 6-10 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1 time

**Genbehandling v. 23°C/50% RF:** Efter 8 timer

**Brugklar:** Efter 24 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +10°C. - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, lakerrulle

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Standard Farver/Baser:** Farveløs

**Emballage størrelse:** 1-, 2,5-, 5 liter

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 90 g/l VOC