

# Professional Gipsspartel

April 2016

## Produktbeskrivelse

Professional Gipsspartel er en hurtighærdende pulverspartelmasse. Anvendes til spartling af huller og revner i puds, beton, letbeton, gipsplader, byggeplader mv. Kun til indendørs brug.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

## Blanding og påføring

2 dele gipspulver blandes med 1 del koldt, rent vand. Spartelmassen røres sammen til blandingen er ensartet og pastaagtig uden klumper. Professional Gipsspartel påføres ved håndspartling.

**Brugstid for blanding:** 20-25 min.

Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves inden videre behandling. Anvend åndedrætsværn og øjenværn ved slibning og afstøvning af spartlede overflader.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlag er under 5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Gipspulver

**Anvendelsesområde:** Indendørs tørre rum

**Massefylde:** 1.0 kg/Liter

**Fyldeevne:** Max. 50 mm.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** Ca. 4 timer - afhænger af påført lagtykkelse

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Håndspartling

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Kulør:** Grå

**Emballage størrelse:** 5 kg, 12,5 kg.

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1