

# Nordsjö

## Professional Microdispers



### Produktbeskrivelse

Professional Microdispers er en færdigblandet, let tixotropisk grunder beregnet til grunding af ubehandlet beton, puds, porebeton, kalksandsten, fibercementplader, teglsten, samt til gips, spartlede flader, m.fl.

Professional Microdispers har god dybdeindtrængning i sugende underlag og forbedrer vedhæftningen til den efterfølgende behandling.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt for malebehandling. Overfladen på ubehandlet puds, beton og porebeton skal være fast og tør (med hvidtør overflade), samt være fri for biofilm og begroingsvækst, betonhud, formolier, voks- og curingsmidler og lignede forureninger.

Nordsjö Professional Microdispers påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Professional Microdispers påføres, indtil overfladen er mættet. Undgå overmætning (blank overflade). Professional Microdispers er brugsklar og skal ikke fortyndes før brug.

Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

### Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenvær



### TEKNISKE DATA

**Anvendelse:** Inde og ude  
**Bindemiddelttype:** Akrylcopolymerdispersion  
**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter. - Afhænger af underlagets struktur, indsugning og påføringsmetode  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1 time  
**Overmalbar v. 23°C/50% RF:** 2 timer  
**Luft/Underlag temp:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Fortynding:** Vand  
**Emballage:** 5 L og 10 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode (1993):** 00-3  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi (kat. A/h): 30 g/l (2010) indeholder max. 10 g/l VOC.

Rev: Okt 2024

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.