

Professional Multisprøjtespartel



- Allround letvægtsspartel
- Let og ergonomisk at påføre
- Smidig konsistens som giver jævnt sprøjtebillede
- God lang åbentid og fin udflydning
- Er let at udjævne og slibe

Professional Multisprøjtespartel er en højtfyldende Medium/Fin letvægtsspartel til plet- og fuldsspartling af lofter og vægge af puds, beton, letbeton, gips, byggeplader m.m., samt tidligere malede flader. Er velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel. Anvendes kun indendørs i tørre rum.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt fast og bæredygtigt for spartling.

Anbefalet sprøjteudstyr:

Wagner Heavy Coat 960/970, Graco Mark VII/ Mark X, APX8200, JETPRO 80-120, El-Myggen.

Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves inden videre behandling. Anvend åndedrætsværn og øjenværn ved slibning og afstøvning af spartlede overflader.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlags er under 5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddeltipe: Latex Copolymer
Kornstørrelse: Max 0,15 mm
Vægtfylde: 1,5 g/cm³
Fyldevne: Max. 3 mm
Tørretid v/23°C 50% RF: Ca. 4 timer pr. 1 mm lagtykkelse - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Luft/Underlag temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Sprøjte, Håndspartling
Kulør: Hvid
Emballage størrelse: 14 L Sæk
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tilsluttet original emballage.
Holdbarhed: 12 mdr i uåbnet originalemballage
MAL kode: (1993): 00-1
CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til standarder: 3A- EN 13963/EN 15824

Rev: Marts 2018



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.