

# Professional Täckplast

Oktober 2014

## Produktbeskrivelse

Professional Täckplast er en helmat diffusionsåben plastmaling til indendørs maling af puds, beton, gipsplader og lignende byggeplader. Anvendes hvor der ønskes en helmat overflade uden større krav til slidstyrke og vaskbarhed.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og gennemført (ensartet hvidtørt).

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Grund+. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional Täckplast.

Ujævnheder, samt huller og revner spartles med f.eks Spartel Grov, - Medium, - Fin eller Kombi EU Spartel. Større huller og revner udfyldes med cementspartelmasse. Reparationer pletgrundes med Professional Grund+. Herefter pletning med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional Täckplast.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve og kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig grundingsmiddel fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Copolymer Dispersion

**Anvendelsesområde:** Udendørs

**Glans:** 2 - helmat

**Rækkeevne:** 2-5 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1 time

**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 2 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Standard Farver/Baser:** Hvid

**Emballage størrelse:** 10 liter

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.