

Professional Tagmaling

April 2016

Produktbeskrivelse

Halvmæt, diffusionsåben plastalkyd tagmaling med robust og vejrbestandig overflade. Anvendes på faste, stærke, velfrensede fiberarmede cementtagplader, betontagsten og teglsten (uglaserede). Professional Tagmaling indeholder begroingshæmmende midler.

Behandling

Produktet omrøres før og under brugen.

Underlaget skal være rent, tørt (max. 15 % fugt), fast og bæredygtigt, samt være fri for begroingsvækst som alger, mos og skimmel.

- Afrensning af asbestholdige tage udføres med specielt miljøgodkendt rensedstyr
- Reparation og udbedring af fejl, skader, revner, utætheder.
- Eventuelt udskiftning af beskadede tagplader.

- 1 x Grundning med Professional Tagmaling, fortyndet med 10% vand
- 1 x Færdigmaling med Professional Tagmaling, ufortyndet

Bemærkninger

Anbefales kun til udendørs brug. Taghældning skal være min. 22°. Malearbejde bør udføres i stabil tørvejrperiode. Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C eller over +25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretidsperiode.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs
Bindemiddel: Akryldispersion
Glans: 20 - halvmæt
Tørstofindhold: Vægt %: 64,5 Vol %: 49,6
Vanddampdiffusionsmodstand: Z(H₂O)-værdi: 2
Rækkeevne: Ca. 4-5 m²/liter. Afhænger af underlagets indsugning og påført lagtykkelse.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 8 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver: Sort, Antrasitgrå, Mørk Antrasitgrå, Mokka, Svenskrød, Teglrød
Emballage størrelse: 10 liter og 100 liter tromler
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 25 g/l VOC