

# Supermatt

Marts 2016

## Produktbeskrivelse

Supermatt er en dækkende, helmat og diffusionsåben træbeskyttelse-maling baseret på akryl/alkyd emulsion, hvilket sikrer optimal indtrængning og vedhæftning til underlaget, samt giver en meget robust og vejrbestandig overflade med lang holdbarhed.

Anvendes Supermatt i systembehandling med Tinova Wood Base Oil og Tinova Primer Exterior, kan der opnås en holdbarhed på op til 10 år.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være fri for begrøninger. Udvendigt træværk må maksimalt indeholde 16% fugt. Begrøninger behandles med Nordsjö Husrens og afrensens.

Nyt træ og trykimprægneret træ grundes med Tinova Wood Base Oil og grundmales herefter med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med Supermatt.

Tidligere malede flader afrensens for løstsiddende træbeskyttelse/malingslag. Blanke flader mattslibes. Vask af tilsmudsede flader foretages med Original Grundrens. Grånet, nedbrudt træ slibes til rent og frisk træ. Bort træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil og grundmales med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med Supermatt.

Omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Udendørs

**Bindemiddel:** Akryl/alkyd emulsion

**Glans:** 5 - helmat

**Rækkeevne ved nymaling:** 4-6 m<sup>2</sup>/liter.

**Rækkeevne ved ommaling:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 2 timer

**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 4 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Standard Farver/Baser:** Hvid BW, BM, BC

**Emballage størrelse:** 2,5-, 10 liter

**Rengøring af værktøj:** Sæbevand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.