

Tinova Exterior

April 2016

Produktbeskrivelse

Tinova Exterior er en heldækkende, vandig akryl træbeskyttelsesmaling beregnet til træfacader, beton- og forzinkede overflader. Tinova Exterior giver en yderst robust og vejrbestandig overflade med høj glans- og kulørbestandighed. Anvendes Tinova Exterior i systembehandling til træ, med Tinova Wood Base Oil og Tinova Primer Exterior, kan der opnås en holdbarhed på op til 12 år.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være fri for begroning. Udvendigt træværk må maksimalt indeholde 16% fugt. Begroingsvækst som alger, mug og skimmel behandles med Original Husrens og afrenses.

Nyt træ og trykimpregneret træ grundes med Tinova Wood Base Oil og grundmales herefter med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med Tinova Exterior.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende træbeskyttelse/malingslag. Blanke flader matslibes. Vask af tilsmudsede flader foretages med Original Grundrens. Nedbrudt gråtræ fjernes til rent frisk træ. Bart træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil og grundmales med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med Tinova Exterior.

Omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs
Bindemiddel: Akryldispersion
Glans: 20- halvmat
Rækkeevne ved nymaling: 4-6 m²/liter.
Rækkeevne ved ommaling: 6-8 m²/liter
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: BW, BM, BC, Red 334, Black 337
Emballage størrelse: 1, 2,5, 5 og 10 liter
Rengøring af værktøj: Sæbevand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 15 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.