

Tinova Premium Exterior+

Produktbeskrivelse

Tinova Premium Exterior+ er en dækkende, halvmat og diffusionsåben plastalkyd træbeskyttelsemaling. Tinova Premium Exterior+ har høj indtrængning og vedhæftning til underlaget, samt sikrer overfladen lang holdbarhed med særdeles høj kulør-, glans og vejrbestandighed.

Behandling

Underlaget skal være tørt (max 16% fugt), rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for begroninger.

Nyt træ grundes med Tinova Wood Base Oil. For bedste resultat grundmales alle flader herefter med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales 2 gange med Tinova Premium Exterior+.

Underlag kan med fordel efter grundning med Tinova Wood Base Oil, mellemmales med Tinova Primer Exterior for bedre porefyldning, samt en bedre overfladefinish af slutbehandlingen.

Omrøres grundigt før og under brug. Mal ikke i direkte solskin, under 5°C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%).

Påføring med malerulle eller sprøjte.

Ved påføring af Tinova Premium Exterior+ med malerulle, anbefales det at anvende kortluvet malerulle. Rullehastigheden afpasses således, at der ikke indpiskes luft i malingen. Strukturgivning fra malerulle bør straks efter påføring, udjævnes ved efterstrygning med en bred pensel. Det anbefales at fortynde Tinova Premium Exterior+ med 5-10% vand ved påføring med malerulle eller sprøjte.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs
Bindemiddel: Akryl/alkydotie emulsion
Glans: 20 - halvmat
Tørstof: Vol %: Ca. 39
Rækkeevne: Nymaling 4-6 m²/liter.
Rækkeevne: Ommaling 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 4 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte*
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: BW, BM, BC, 334 Red, 337 Black
Emballage størrelse: 1-, 2,5-, 5-, 10 liter
Rengøring af værktøj: Sæbevand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3097-005,
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 20 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.

Rev: Marts 2019