

Tinova Primer Exterior



Produktbeskrivelse

Tinova Primer Exterior er en vandfortyndbar grundmaling til grund- og mellemmalning af nyt træ, tryk- og vacuumimpregneret træ, samt tidligere malede/træbeskyttede overflader.

Tinova Primer Exterior har god dybdeindtrængning og porefyldning på nyt træ, samt sikrer optimal vedhæftning til tidligere malede overflader. Tinova Primer Exterior bidrager endvidere til mindsket fugtoptagning i træet, hvilket forlænger behandlingens holdbarhed.

Behandling

Træet skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Træværk må maksimalt indeholde 16% fugt - døre og vinduer dog maksimalt 12% ± 3% fugt. Alge-, mosbegroninger og lignende fjernes med Original Husrens.

Nyt træ, tryk- og vacuumimpregneret træ grundes med Tinova Wood Base Oil. Herefter grundmales med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales 2 gange med Tinova Træbeskyttelser efter eget valg.

Tidligere malet træværk vaskes med Grundrens og efterskylles med rent vand. Løstsiddende og dårligt hæftende maling fjernes. Blanke flader matsibes. Evt. bart træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil og pletmales herefter med Tinova Primer Exterior. Hele overfladen kan med fordel mellemmales med Tinova Primer Exterior, for at opnå optimalt vedhæftning og en ensartet sugende bund. Der færdigmales 2 gange med Tinova Træbeskyttelser efter eget valg.

Påføring

Produktet omrøres grundigt inden brug.

Påføres bedst med syntetisk pensel eller anstryger, kortluvet malerulle eller ved sprøjtning. * Ved påføring med rulle eller sprøjte skal overfladen altid efterstryges med pensel (Vådt i vådt).

Bemærkning

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretidsperiode.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Bindemiddel: Akryl/Alkydolie Emulsion

Rækkeevne: 4-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: Støvtør 1 time

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 4 timer

Tørretid v. 10°C/50% RF: Støvtør 2 timer

Overmalbar v. 10°C/50% RF: Efter 6 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte*

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Hvid

Emballage størrelse: 1, 2,5, 5 og 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): OO-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3097-006,

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC

Rev: Januar 2020



AKZO NOBEL DECO A/S. Tel 32 69 80 00

VIGTIGT Oplysningerne og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå dem grundigt. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.