

Tinova Traditional Exterior

Marts 2015

Produktbeskrivelse

Tinova Traditional Exterior er en heldækkende, alkydolie baseret træbeskyttelse beregnet til behandling af nye og tidligere behandlede træfacader udendørs. Tinova Traditional Exterior fremhæver træets struktur og giver en fyldig dækket og glat overflade.

Anvendes Tinova Traditional Exterior i system med Tinova Wood Base Oil og Tinova Primer Exterior kan behandlingen forventes en holdbarhed på op til 8 år.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for begroninger. Fritstående og ventileret udv. træværk må max. indeholde 16 vægt% fugt. Begroninger behandles med Original Husrens eller Tinova Wood Cleaner og afrenses. Tilsudsede overflader rengøres med Original Grundrens.

Nybehandling:

Nyt træ og trykimprægneret træ grundes med Tinova Wood Base Oil. For bedste resultat grundmales alle flader herefter med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales 2 gange med Tinova Traditional Exterior.

Vedligeholdelse:

Tilsudsede overflader rengøres med Original Grundrens og efterskylles med rent vand. Begroninger behandles med Original Husrens eller Tinova Wood Cleaner og afrenses. Løstsiddende materiale afrenses. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ slibes til træren overflade. Trærene flader grundes med Tinova Wood Base Oil. Ved behov grundmales hele overfladen med Tinova Primer Exterior.

Der færdigmales 1-2 gange med Tinova Traditional Exterior.

Bemærkning

Produktet anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretid.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Bindemiddel: Alkyd

Glans: 30- halvmat

Rækkeevne ved nymaling: 4-6 m²/liter.

Rækkeevne ved ommaling: 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 12 timer

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 16 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Mineralsk terpentiner. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: BW, BM, BC, Red 334, Black 337

Emballage størrelse: 1, 2,5, 5 og 10 liter

Rengøring af værktøj: Min. terpentiner/penselrens

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 1-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 399 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.