

# Tinova Transparent Exterior

Oktober 2014

## Produktbeskrivelse

Tinova Transparent Exterior er en højteknologisk transparent træbeskyttelse med lang holdbarhed, til behandling af træfacader og andet udendørs træværk. Tinova Transparent Exterior er specielt udviklet til det nordiske klima og indeholder et unikt patenteret bindemiddel, der giver ekstra dyb indtrængning og vedhæftning, samt sikrer optimal holdbarhed og beskyttelse af træet.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være fri for begroninger. Døre og vinduer må maksimalt indeholde 16% fugt. Begroninger behandles med Original Husrens og afrenses. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med fortynder. Nyt træ og trykimpr. og vacuumimpr. træ grundes med Tinova Wood Base Oil. Der færdigbehandles normalt 2 gange med Tinova Transparent Exterior

Tidligere behandlede flader afrenses for løstsiddende træbeskyttelse til fast underlag. Tilsmudsede flader vaskes med Original Husrens. Begroninger behandles med Original Husrens og afrenses. Blanke flader matslibes. Smittende overflader vaskes og slibes til det er smittefrit. Grånet nedbrudt træ slibes til rent og frisk træ. Bort træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil. Der færdigbehandles normalt 2 gange med Tinova Transparent Exterior

Omrør grundigt før og under brug. Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Udendørs  
**Bindemiddel:** Modifieret alkydemulsion  
**Glans:** Halvmat  
**Rækkeevne ved nymaling:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter.  
**Rækkeevne ved ommaling:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 8 timer  
**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 12 timer  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Fortynding:** Vand. Max. 10 %  
**Standard Farver/Baser:** Base Clear  
**Emballage størrelse:** 1-, 2,5- og 10 Liter  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**VOC Indhold:** (kat. A/e): 130 g/l (2010). Indhold: max. 55 g/l VOC.