

Tinova UV Super Terrace

Terrasse- og Møbelolie

Marts 2015

Produktbeskrivelse

Tinova UV Super Terrace er beregnet til terrasser og udendørs møbler af trykimpregneret træ. Olien trænger godt ind i underlaget og forhindrer fugtindtrængning og revnedannelser i træet. Tinova UV Super Terrace beskytter effektivt mod solens skadelige UV-stråling og kan anvendes upigmenteret, som forveløvs behandling. Pigmenteret olie vil dog forlænge behandlingens levetid.

Behandling

Omrøres før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for begroninger. Fritstående og ventileret udvendigt træ må max. indeholde 16 vægt% fugt. Begroninger behandles med Original Husrens eller Tinova Wood Cleaner og afrenses. Tilsmudsede overflader rengøres med Original Grundrens. Træ der er grånet og nedbrudt af vejrliget, forringer behandlingens vedhæftning til træunderlaget og nedsætter behandlingens levetid. Vejrgrånede træoverflader slibes til træren overflade inden behandling med Tinova UV Super Terrace.

Nyt og ubehandlet træ behandles 1-2 gange med Tinova UV Super Terrace til træet er ensartet mættet med olie. Efter hver behandling aftørres overfladen for overskydende olie (efter ca. 5-10 min.), da olien ikke må danne overfladefilm.

Tidligere oliebehandlet træ behandles 1-2 gange med Tinova UV Super Terrace til overfladen er ensartet mættet med olie. Indsugningen afhænger af tidligere behandling og træets kvalitet. Efter hver behandling aftørres overfladen for overskydende olie (efter ca. 5-10 min.), da olien ikke må danne overfladefilm.

Bemærkning

Produktet anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Bindemiddel: Alkyd

Rækkeevne på ubehandlet træ: 8-10 m²/liter.

Rækkeevne på behandlet træ: 10-12 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 8 timer

Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Base Clear

Emballage størrelse: 1, 2,5 og 5 liter

Rengøring af værktøj: Sæbevand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-4