

Tinova VX 2 in 1 Exterior

Maj 2014

Produktbeskrivelse

Tinova VX 2 in 1 Exterior er en kombineret grundmaling og træbeskyttelsesmaling. Anvendes til behandling af ubehandlet træ, vacuum- eller trykimprægneret træ, samt på tidligere alkyd/olie træbeskyttede eller malede overflader. Tinova VX 2 in 1 Exterior er specielt udviklet til det hårde nordiske klima og indeholder et unikt bindemiddel, udviklet på basis af vegetabiliske olier og alkyd ved en patenteret teknologi (QDHS patent nr. EP-B-0874 875). Produktets høje tørstofvolumen giver bedre beskyttelse mod vejrliget og giver længere holdbarhed. Anvendes Tinova VX 2 in 1 Exterior i system med Tinova Wood Base Oil resulterer det i en holdbarhed op til 12 år. Indeholder begrengningshæmmende midler, der modvirker skimmel- og blåsplintangreb.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, samt fri for begrengninger. Udvendigt træværk må maksimalt indeholde 16% fugt. Begrengninger behandles med Nordsjö Husrens og afrensens. Tilsudsede overflader rengøres med Original Grundrens.

Nybehandling:

Nyt træ, vacuum- eller trykimprægneret træ grundes med Tinova Wood Base Oil. Der færdigmales 2 gange med Tinova VX 2 in 1 Exterior.

Vedligeholdelse:

Tidligere malede flader afrensens for løstsiddende træbeskyttelse/malingslag til fast underlag. Blanke flader matslibes. Grånet og nedbrudt træ slibes til rent og frisk træ. Bort træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil. Der færdigmales 2 gange med Tinova VX 2 in 1 Exterior.

Bemærkning

Produktet anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretid.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsbleser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for nødvendig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn under anvendelsen. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Alkyd/olie emulsion

Anvendelsesområde: Udendørs

Glans: 30 - halvmat

Rækkeevne ved nymaling: 3-6 m²/liter.

Rækkeevne ved ommaling: 6-8 m²/liter

Tørretid v. 23°C/50% RF: 8 timer

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: 12 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Base White, Base, Medium, Base Clear, 334 Rød, 337 Sort

Emballage størrelse: 1, 2,5, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-3

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 35 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.