

Tinova Wood Base Oil BPR

Produktbeskrivelse

Tinova Wood Base Oil BPR er en ikke filmdannende grundingsolie, der trænger dybt ind i træet og hindrer fugtindtrængning, samt stabiliserer træets bevægelser og minimerer risikoen for revnedannelser.

Må kun anvendes på udendørs træ over jord, i brugsklasse 2 og 3 jf. DS/EN335-1, som forebyggende behandling mod råd og træødelæggende svamp. Alt anden anvendelse er forbudt med mindre der foreligger speciel tilladelse. Det behandlede træ skal overfladebehandles inden max 2 uger med træbeskyttelse eller maling og overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes.

Tinova Wood Base Oil BPR er et træbeskyttelsesmiddel (PT8). BPR reg. Nr. 5402.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt (max 16 % fugtighed) og fast, samt fri for begroingsvækst, som skimmel, alger og mos.

Nyt og ubehandlet træ grundes med Tinova Primer Exterior. Herefter grundmales alle flader med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med Tinova transparente eller dækkende træbeskyttelser.

Tidligere malede flader vaskes med grundrens. Løstsiddende malinglag afrenses. Nedbrudt gråtræ slibes til rent frisk træ fremkommer. Blanke flader matslibes, grundmales og færdigmales som nævnt ovenfor.

Produktet omrøres omhyggeligt inden brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til regn eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C og/eller ved høj relativ fugtighed (>80%). Sørg for at åbnede spande gentukkes forsvarligt. Tom emballage og flydende rester afleveres til den kommunale modtageordning. Holdbarhedsdato: Se låget.

Sikkerhed og miljø

Må ikke anvendes på træværk, der kommer i direkte berøring med fødevarer og foderstoffer. Må ikke anvendes indendørs. Behandlet træ må indendørs kun bruges i forbindelse med behandling af vinduesrammer og yderdøre. For at beskytte organismer, der lever i vand, må midlet ikke anvendes i umiddelbar nærhed af vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) - Det behandlede træ skal efterfølgende overfladebehandles med træbeskyttelse eller maling og overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes. Skal opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

- Sørg for at åbnet og brugt emballage gentukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning for kemikalier. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for nødvendig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn under anvendelsen. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Alkydolie, modificeret træbeskyttelsesmiddel (PT8). BPR reg. Nr. 5402.

Anvendelsesområde: Kun udendørs over jord.

Rækkeevne: Ca. 5 m²/liter. **Forbrug:** 200 ml/pr. m²
Rækkeevnen afhænger af underlagets porøsitet/sugeevne

Tørretid v. 23°C/50% RF/Overfladetør: 4 timer

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 24 timer

Luft/Underlag temp: Min +10°C Max +25°C

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Produktet er brugsklart og skal ikke fortyndes

Emballage størrelse: 1L, 2.5L og (10L, KUN FOR ERHVERSMÆSSIG BRUG)

Rengøring af værktøj: Penselrens/vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Rev: Februar 2020