

Nordsjö Ambiance Silkematt



Produktbeskrivelse

Nordsjö Ambiance Silkematt er en vanntynnbar, matt veggmalning som gir en moderne, elegant og silkematt overflate. Nordsjö Ambiance Silkematt er avtørkbar og noe mer slitesterk enn andre matte veggmalinger. Nordsjö Ambiance Silkematt er beregnet for malning på puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike slag, glassfibervev mm. innendørs.

Behandling

Puss, betong og ulike typer platematerialer sparkles ved behov. Grunn 1 gang med en av Nordsjøs grunningsmalinger, og påfør 1-2 strøk med Nordsjö Ambiance Silkematt. Tidligere malte overflater vaskes og males 1-2 ganger med Ambiance Silkematt. Tidligere malte flater som vaskes ned, samt dårlig bundne underlag, grunnes med Nordsjö Professional Binder før malning. Bruk Original Forvask for nedvasking. Blanke flater mattes. Påfør så 1-2 strøk Nordsjö Ambiance Silkematt. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter malning. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersjon
Glans: Matt 7
Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time
Overmalbar: 2 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF Optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8-10 m²/liter
Emballasje: 1 l, 2,5 l, 5 l og 10 liter
Baser: BW, BC
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/a) 30 g/l. Inneh. max 1 g/l.
Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan siferverdiene variere.

Rev. Feb.2023

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies