

# Murtex Silicate

Juni 2016



## Produktbeskrivelse

Murtex Silicate er en 1-komponent helmatt fasademaling med kalivannglass som bindemiddel. Malingen er beregnet for utvendig og innvendig maling på betong, mur/puss, fibersementplater og tegl, samt gamle silikat- og mineralske underlag.

## Behandling

Underlaget skal være godt rengjort. Det er viktig at underlaget er fast og godt bundet.

## Maling

1. Dårlig bundne og krittende underlag børstes nøye til fast underlag. Sprekker/riss skrapes og repareres med en masse som samvirker med det eksisterende materialet.
2. Sterkt sugende flater, f.eks. flater som tidligere har vært malt med kalkmaling skal seises med Murtex Silicate Primer fortynt med vann 1:1. Godt bundet underlag skal ikke forbehandles.
3. Grunn med Murtex Silicate blandet med Murtex Silicate Primer 2:1.
4. Ferdigmat med Murtex Silicate, eventuelt fortynt med maks 10 % vann. Ved påføring oppnås best resultat og fargestabilitet med kryssrulling.

## Advarsel

Murtex Silicate er sterkt etsende på glass, keramikk, fliser, naturstein og metall. Beskytt omkringliggende overflater mot søl og benytt alltid beskyttelsesbriller og arbeidshansker.

Mal aldri hvis temperaturen på flaten som skal males er under +10°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

## Helse og miljø

Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.



Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

## Teknisk data

**Bruksområde:** Utendørs  
**Bindemiddel:** Kalivannglass  
**Støvtør:** +23°C 50 % RF: 1 time  
**Overmalbar:** 12 timer  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max + 25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk, nymaling:** 3-5 m<sup>2</sup>/l  
**Forbruk, ommaling:** 4-6 m<sup>2</sup>/l  
**Emballasje:** 2,5 liter og 10 liter  
**Base:** BW, BM, BC  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt  
**VOC:** (kat. A/c) 40 g/l. Inneh. max 1 g/l.

## Øvrig

Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet.