

Murtex Siloxane

Mars 2020



Produktbeskrivelse

Murtex Siloxane er en vanntynnbar matt fasademaling primært beregnet for utvendig maling på puss, men kan også brukes til betong, lettbetong og andre mineralske underlag. Ved maling på mur/puss er det viktig at pussene er i god stand for maling, dvs. fast og godt bundet. Oppfyller fransk standard (FD T30-808- 10C) for en ekte Siloxane, noe som betyr at produktet er diffusjonsåpent og vannavstøtende. Langtidsvirkende beskyttelse mot vekst, mugg og alger (innkapslede soppdrepende midler). Universell maling som kan brukes på de fleste mineralunderlag.

Behandling

Underlaget må rengjøres godt for smuss, fett og lignende forurensninger. Det er viktig at underlaget er tørt, fast og godt bundet.

Maling

1. Sugende og krittende underlag børstes og vaskes med Nordsjö Original Husvask og primes med Murtex Hydro Primer.

2. Mal 2 ganger med Murtex Siloxane.

Annet

Rør om malingen før du begynner på arbeidet. Ikke mal i direkte solskinn eller fare for regne eller dugg i løpet av de neste timene etter at arbeidet er fullført. I tilfelle regn før overflaten er tørr, kan det vises synlige merker. Dette påvirker ikke produktet egenskaper eller kvalitet. Merkene forsvinner vanligvis etter gjentatt kraftig regn mot den malte overflaten. Ved høy luftfuktighet og/eller lav temperatur, øker tørketiden. Arbeid med produktet under gode tørkeforhold, og ikke når det er over 80 % fuktighetsinnhold og under +5°C.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Silikonemulsjon

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time

Overmalbar: +23°C 50 % RF: 12 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk, nymaling: 4-6 m²/l

Forbruk, ommaling: 6-8 m²/l

Emballasje: 1 liter, 2,5 liter og 10 liter

Base: BW, BM, BC

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/c) 40 g/l. Inneh. max < 2 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies