

Murtex Siloxane

Juni 2016



Produktbeskrivelse

Murtex Siloxane er en vanntynnbar helmatt fasademaling beregnet for utvendig maling på betong, lettbetong og mur/puss. Ved maling på mur/puss er det viktig at den er i god stand for maling, dvs. fast og godt bundet, samt har stått i minst 1 år før maling. Murtex Siloxane holder svært lenge på farge.

Behandling

Underlaget skal være godt rengjort. Det er viktig at underlaget er fast og godt bundet.

Maling

1. Sugende og krittende underlag bør etter avbørsting grunnes med Murtex Hydro Primer.
2. Mal 2 ganger med Murtex Siloxane.

Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtogetort.no

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Silikonemulsjon
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: 12 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk, nymaling: 4-6 m²/l
Forbruk, ommaling: 6-8 m²/l
Emballasje: 1 liter, 2,5 liter og 10 liter
Base: BW, BM, BC
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/c) 40 g/l. Inneh. max 38 g/l.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.