

# Nordsjö Vevlim Extra

Juni 2016



## Produktbeskrivelse

Vevlim med ekstra heft og lang åpentid. Benyttes til de fleste typer kraftigere materialer i tørre rom, f.eks. tekstiltapetet, mønstret glassfibervev, overmalbar tapet og vinyltapet.

## Forarbeid

Underlaget skal være jevnt, rent og tørt. Fjern eksisterende løstsittende veggmateriale. Utsiden på vinyltapet skal fjernes. Sparkle ut ujevnheter samt helsparkle godt sittende glassfibervev. Malte flater vaskes med Original Forvask og mattslipes ved behov. Løst bundet og sterkt sugende underlag forlimes med Professional Binderlakk ifølge produktets anvisning.

## Påføring og oppsetting

Rør i limet før bruk. Limet påføres på tapetet eller direkte på underlaget med pensel, rull eller sprøyte. Press fast vev/tapet mot underlaget ved hjelp av en tapetsletter eller tapetbørste, slik at luftbobler presses ut. Sørg for tilstrekkelig med lim under kantene. Glassfibervev monteres umiddelbart i vått lim. Monteringstiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet. Følg anvisningen på tapetet.

## Helse og Miljø

Lim- og malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se Sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)

### Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** PVA- og stivelsesdispersjon  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk:** 3-5 m<sup>2</sup>/liter  
**Tørrestoff:** ca 21%  
**Luft/temp:** Min +18°C  
**Luftfuktighet RF:** 30-70 % RF (65 % RF optimalt)  
**Emballasje:** 1, 5 og 15 liter  
**Rengjøring av verktøy:** Vann  
**Oppbevares:** Frostfritt, lavest temp. 10°C



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.