

Murtex Waterproof

Januar 2022



Produktbeskrivelse

Nordsjö Murtex Waterproof er en ferdigblandet hydrofobisk impregneringsvæske, beregnet for vannavvisende behandling på vertikale ubehandlede mineralske underlag som puss, betong, tegl der man vil bevare underlagets naturlige utseende.

Nordsjö Murtex Waterproof hindrer effektivt regnvann å trenge inn kapillært i underlaget, og gir en vann- og smussavvisende impregnering. Samtidig tillates fukt innenfra å komme ut.

Nordsjö Murtex Waterproof forhindrer påvekst av alger og sopp og forhindrer frostspenging.

Forbehandling

Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger.

Vask bort sopp og alger med egnet vaskemiddel.

Reparer skader, sprekker og andre defekter med egnet produkt.

Dekk til vinduer, dører, metall, plast og andre ting som bør beskyttes da produktet er vanskelig å fjerne når det er tørket.

Skyll med mye vann umiddelbart på de områdene som er utsatt for Nordsjö Murtex Waterproof.

Påføring

Rist dunken godt før bruk. For store områder anbefales lavtrykkssprøyte, kan også påføres med pensel eller rull. Kombiner lavtrykkssprøyte/rull og etterstryk med pensel for å unngå renner. Hold sprøytemunnstykket rett og ca 10 cm. fra underlaget.

Påfør Nordsjö Murtex Waterproof vått-i-vått, nedenfra og oppover til underlaget er mettet.

Forbruket varierer på hvor sugende underlaget er.

På porøse underlag, påføres to til tre strøk med 30 minutters mellomrom, for å mette underlaget.

Mindre sugende, tette underlag, for eksempel betong kan det holde med en behandling.

Påfør aldri Nordsjö Murtex Waterproof hvis temperaturen på flaten som skal behandles er under +10° C eller ved høy relativ luftfuktighet (>85 %), eller i direkte sollys.

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Silan/Siloxan

Utseende: Melkehvit i spann og klar som tørr

Tørketid: +23°C 50 % RF: 1- 2 timer

Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: Max 85%RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og lavtrykkssprøyte

Forbruk:

(Porøs) betong ca1m²/L

(Prefab.) betong 2,5-6,5m²/L

Lettbetong ca 1m²/L

Tegl 1-2m²/L

Forpakning: 10 liter

Helse o Miljø

Lukk godt igjen åpnete lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtogtort.no



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies