

# ONE Door & Window Tech

Juni 2016



## Produktbeskrivelse

ONE Door & Window Tech er en svært hurtigtørkende maling som gjør at du kan male ferdig dører og vinduer på én dag. Den unike sammensetningen gjør at farge- og glansstabilitet er vesentlig bedre enn hos tradisjonelle vindusmalinger.

## Behandling

Underlaget skal være tørt og rengjort (max 16 % fukt). Nymaling

1. Impregner hele vindusrammen med Tinova Wood Base Oil.
2. Grunn så alle overflater med Tinova Primer Exterior.
3. Ferdigmal hele konstruksjonen 2 ganger med ONE Door & Window Tech.

## Ommaling

1. Overflatene vaskes med Original Forvask. Ved vekst av sopp og alger skal overflatene behandles med Original Husvask. Etterskylles rikelig med vann. La flatene tørke før maling.
2. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre.
3. Trerene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Tinova Primer Exterior.
4. Ferdigmal 2 ganger med ONE Door & Window Tech.

## Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

## Helse og miljø

Dette produktet oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For mer informasjon, se [www.svanemerket.no](http://www.svanemerket.no). Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se også informasjon på sikkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.



## Teknisk data

**Bruksområde:** Utendørs  
**Bindemiddel:** Akryl  
**Glans:** 35  
**Støvtør:** +23°C 50 % RF: 2 timer  
**Overmalbar:** 4 timer  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk, nymaling:** 6-8 m<sup>2</sup>/l  
**Forbruk, ommaling:** 8-10 m<sup>2</sup>/l  
**Emballasje:** 1 og 2,5 liter  
Baser: BW, BM, BC, 334 Red, 337 Black  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt  
**VOC:** (kat. A/e) 130 g/l. Inneh. max 20 g/l.

## Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.