

Original Halvmatt maling til dør, list og panel, glans 15



November 2017

Produktbeskrivelse

Original Halvmatt maling til dør, list og panel er en vanntynnbar, fyldig og godt dekkende halvblank maling som er lett å påføre. Til innendørs maling av dører, karmen, listverk mm., samt rustbehandlet jern og metall inne. Original Halvmatt maling til dør, list og panel gulner ikke.

Behandling

Original Halvmatt maling til dør, list og panel skal påføres vått-i-vått for å gi best flyt og fylldighet. På nytt ubehandlet treverk må kvister isoleres 2 ganger med Original Kvistlakk. Deretter grunnes overflaten med Nordsjö Original Heftr grunn til dør, list og panel. Sparkle etter grunning med Professional Dør, list og panel Sparkel. Slip overflaten lett og tørk av med tørr klut. Ferdigmal 2 ganger med Original Halvmatt maling til dør, list og panel.

Tidligere malte overflater vaskes med Original Forvask. Blanke flater mattes ned. Grunn og sparkle ved behov. Ferdigmal 2 ganger med Original Halvblank maling til dør, list og panel. For best resultat skal grunning med Original Heftr grunn til dør, list og panel, respektive mellomstrøk, tørke over natten før toppstrøk med Original Halvmatt maling til dør, list og panel. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtoqtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akryllateks
Glans: Halvmatt 15
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: 12 timer
Luft/temp: Min +5°C grader
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8 m²/l
Emballasje: 0,5 l, 1 l og 2,5 liter
Baser: BW, BM, BC, Nordsjöhvitt og O5O2-Y
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat A/d) 130 g/l. Inneh. maks 115 g/l

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies