

# Original Blank maling til dør, list og panel 70

Juli 2016

## Produktbeskrivelse

Original Blank maling til dør, list og panel er en vanntynnbar, fyldig og godt dekkende halvblank maling som er lett å påføre. Til innendørs maling av dører, karmen, listverk mm. Også egnet som rustbeskyttende grunning på metall og ståldetaljer inne. Original Blank maling til dør, list og panel gulner ikke.

## Behandling

Original Blank maling til dør, list og panel skal påføres vått-i-vått for å gi best flyt og fylldighet. På nytt ubehandlet treverk må kvister isoleres 2 ganger med Original Kvistlakk. Deretter grunnes overflaten med Nordsjö Original Heftgrunn til dør, list og panel. Sparkle etter grunning med Professional Dør, list og panel Sparkel. Slip overflaten lett og tørk av med tørr klut. Ferdigmal 2 ganger med Original Blank maling til dør, list og panel.

Tidligere malte overflater vaskes med Original Forvask. Blanke flater mattes ned. Grunn og sparkle ved behov. Ferdigmal 2 ganger med Original Blank maling til dør, list og panel. For best resultat skal grunning med Original Heftgrunn til dør, list og panel, respektive mellomstrøk, tørke over natten før toppstrøk med Original Blank maling til dør, list og panel. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

## Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogetort.no](http://www.tomtogetort.no)



### Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** Akryllateks  
**Glans:** Blank 70  
**Støvtørr:** +23°C 50 % RF: 2 timer  
**Overmalbar:** 12 timer  
**Luft/temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk:** 8 m<sup>2</sup>/l  
**Emballasje:** 0,5 l, 1 l og 2,5 liter  
**Baser:** BW, BM, BC, Nordsjöhvitt og O5O2-Y  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt  
**VOC:** (kat A/d) 130 g/l. Inneh. maks 115 g/l

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

### Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.