

Professional Allroundsparkel

Desember 2015

Professional Allroundsparkel er en lettsparkel med høy fyllegenskap spesielt utviklet for ilegging av papirremse/skjøtesparkling på gipsplater. Egnert for skjøtt og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningsplater, samt sparkling på tapetskjøtter og tidligere malte mattslipede overflater innendørs i tørre rom mm.

Oppbevares frostfritt.

Unngå å sparkle når overflatetemperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Lukk åpne spann godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



CE

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerlatex
Korning: Max 0,16mm
Densitet: 1.3
Tørketid: +23°C 50 % RF: 4 timer, avhengig av tykkelse
Fyllegenskap: ca 4mm
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Sparkel
Slipbarhet: Lettslipt
Kulør: Gråtonet
Emballasje: 10 Liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevaring: Frostfritt

Produktet overenstemmer kravet for CE-merking EN13963 og EN15824

MILJØ

Dette produktet oppfyller kravene for Svanen

For mer informasjon se

www.nordicecolabel.org



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.