

Professional Dør, list og panel 15

November 2017

Produktbeskrivelse

Professional Dør, list og panel 15 er en vanntynnbar halv matt maling beregnet for innendørs maling av dører, karmen, dørstokk, lister mm., samt rustbehandlet jern og metall inne. Professional Dør, list og panel 15 har lav klebeevne, og egner seg derfor godt for maling inni f.eks. kjøkkenskap. Professional Dør, list og panel 15 gir en veldekkende overflate med svært gode malingsfilmtekniske egenskaper, noe som gjør overflaten vaskbar og slitesterk mot mekaniske påkjenninger, samt at malingsfilmen ikke gulner med alderen.

Behandling

Professional Dør, list og panel 15 skal påføres vått-i-vått for å gi best utflytning og fylldighet. På nytt ubehandlet treverk må kvister isoleres 2 ganger med Original Kvistlakk. Deretter grunnes overflaten med Professional Heftgrunn Superdekk. Sparkle etter grunning. Slip overflaten lett og tørk av med tørr klut. Ferdigmal 2 ganger med Professional Dør, list og panel 15.

Tidligere malte overflater vaskes med Original Forvask. Blanke flater mattes ned. Grunn og sparkle ved behov. Ferdigmal 2 ganger med Professional Dør, list og panel 15. For best resultat skal grunning med Professional Heftgrunn Superdekk, respektive mellomstrøk, tørke over natten før toppstrøk med Professional Dør, list og panel 15. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede løkk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtoqtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akryllateks
Glans: Halvmatt 15
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: 12 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8 m²/l
Emballasje: 1 og 2,5 liter
Baser: BW, BM, BC
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat A/d) 130 g/l. Inneh. maks 90 g/l

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Miljø

Dette produktet oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For mer informasjon, se www.svanemerket.no

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester, slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies