

Professional Grovsparkel

Mars 2020



Produktbeskrivelse

Professional Grovsparkel er svært høytfylgende lettsparkel som er beregnet for overflater der det er store krav til fyllegenskaper. Brukes til skjøt-, flekk- og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningplater, samt tidligere malte mattslipede overflater i tørre rom.

Til bredsparkling anbefales en total sjiktykkelse på maks 4 mm. Fyllevne for enkelthull og ujevnhenter er høyere, opp til 30 mm.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Professional Grovsparkel er beregnet til håndsparkling i tykke lag, og bør oversparkles med en sparkel med finere korning. Kontroller nøye at sparkelen er tørr før videre sparkling eller overmaling. Ved sliping anbefales vernebriller og støvmaske.

Unngå å sparkle når overflatetemperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Sparkelskjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Lukk åpne spann godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring. Rengjøres omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Sampolymerlateks

Korning: Max 0,40 mm

Densitet: 0,9

Tørketid: +23°C 50 % RF: 4 timer,

avhengig av tykkelse

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Slipbarhet: Lettslipt

Verktøy: Sparkel

Kulør: Grå

Emballasje: 10 liter

Rengjøring: Såpevann

Oppbevaring: Frostfritt

Produktet overensstemmer kravet for CE-merking EN15824



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies