

Professional Heftgrunn Superdekk

Juli 2016

Produktbeskrivelse

Professional Heftgrunn Superdekk er en vanntynnbar, ekstremt dekkende og hurtigtørkende grunning for innendørs malning av treverk og panel. Professional Heftgrunn Superdekkets svært gode vedheftsegenskaper gjør at den, etter mattsliping av overflaten, ofte kan males på svært vanskelige underlag, som laminat, fabrikkklakkert treverk, hard PVC, keramiske fliser mm.

Behandling

Professional Heftgrunn Superdekk skal påføres vått-i-vått for god utflytning. Blanke, harde flater mattslipes. På sugende underlag bør Professional Heftgrunn Superdekk fortynnes med 10 % vann. Ved første gangs malning på nytt ubehandlet treverk må kvister isoleres 2 ganger med Original Kvistlakk. Deretter grunnes overflaten med Professional Heftgrunn Superdekk. Sparkle så med Professional Dør, list og panel Sparkel etter grunning. Slip overflaten lett med fint sandpapir og tørk av med tørr klut. Ferdigmat 2 ganger med valgt toppstrøksmalning.

For best resultat skal grunning med Professional Heftgrunn Superdekk, respektive mellomstrøk, tørke over natten før toppstrøkene. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter malning. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akryllateks
Glans: Matt 7
Støvtør: +23°C 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: 16 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 5-8 m²/l
Emballasje: 0,5 l, 1 l, 2,5 l og 10 liter
Baser: Superdekk
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat A/d) 130 g/l. Inneh. maks 90 g/l

Miljø

Dette produktet oppfyller kravene til miljømerkene Svanen og EU-Blomsten. For mer informasjon, se www.nordic-ecolabel.org.

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester, slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.