

# Professional P10

Oktober 2018



## Produktegenskaper

Professional P10 er en vanntynnet silkematt akryl veggmaling til innendørs bruk der det ønskes en overflate som er vaskbar og enkel å rengjøre. Professional P10 er beregnet til bruk på puss, betong, lettbetong, glassfiber/slettvegg og bygningsplater som spon, gips, osv. Professional P10 er spesielt utviklet for bruk i miljøer som krever en ekstra vaskbar overflate, som for eksempel i kjøkken, entre/hall og barnerom. På veggflater som regelmessig utsettes for vann anbefales Perform+Bathroom.

## Behandling

Puss, betong samt ulike bygningsplater sparkles etter behov. For beste resultat skal ubehandlet puss, betong, gipsplater sementfiberplater, tegl og sparklede flater grunnes med Professional Microdispers. Ferdigmal 2 ganger med Professional P10. Alternativt kan nevnte flater grunnes med Professional Grund+ og ferdigmal 1-2 strøk med Professional P10. Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask etter produktets anvisninger. Blanke flater mattslipes med sandpapir. Dårlig bundet underlag grunnes med Professional Binder før maling. Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

## Helse og Miljø

Malingsstøvet kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling.

Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmerste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)



### Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** Akrylsampolymerdispersjon  
**Glans:** Silkematt 10  
**Tørketid:** +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 2 timer, overmalbar 6 timer  
**Vaskbarhet:** Klasse 1 iht EN133  
**Luft/temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter  
**Embalasje:** 2,5 liter, 10 liter  
**Baser:** BW, BM, BC, SO502-Y og SO500-N  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt  
**VOC:** (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 1 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies