

Nordsjö Tinova Primer Exterior



Produktbeskrivelse

Nordsjö Tinova Primer Exterior er en vanntynnbar, hurtigtørkende, svanemerket alkyd/akrylgrunning. Nordsjö Tinova Primer Exterior trenger godt inn i treverket og gir god vedheft til nytt og tidligere malt tre. Nordsjö Tinova Primer Exterior hindrer fuktopptak i treverket.

Behandling

Underlaget skal være fast, tørt og rengjort (max 16 %-fukt).

Nymaling

Impregner med Nordsjö Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Nordsjö Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen. Grunn hele overflaten med Nordsjö Tinova Primer Exterior (gjelder ikke ved bruk av Nordsjö Tinova VX2 in 1 Exterior). Ferdigmal 2 ganger med vanntynnbart produkt fra Nordsjö's trebeskyttelsessystem.

Ommaling

Fasaden vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved vekst av sopp og alger skal overflatene behandles med Nordsjö Sopp- og algemiddel. Påføres på overflaten med trykksprøyte eller børste. La flaten tørke før maling (maks 16 %-fukt). Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. Treerene flater impregneres først med Nordsjö Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Nordsjö Tinova Primer Exterior, spesielt hvis flatene er i dårlig stand (gjelder ikke ved bruk av Nordsjö Tinova VX2 in 1 Exterior). Ferdigmal 2 ganger med vanntynnbart produkt fra Nordsjö's trebeskyttelsessystem.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingerester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger
AkzoNobel Coatings A/S. Tlf 66 81 94 00

Se: www.tomtogtort.no

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Alkyd/akryl
Støvtør: +23°C 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: +23°C 50 % RF: 4 timer
Overmalbar: +10°C 85 % RF: 6 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 4-8 m²/l
Emballasje: 1, 2,5, og 10 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/d) 130 g/l. Inneh. maks 85 g/l.
Øvrig: Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal ikke under +5°C eller ved høy luftfuktighet (>80 %).

Rev. Februar 2024