

Tinova Wood Base Oil BPR

Februar 2020



Produktbeskrivelse

Tinova Wood Base Oil BPR er en ikke-filmdannende grunningsolje som trenger inn i treverket, og forhindrer fuktopptak og reduserer risikoen for sprekker. Kun til bruk over bakken som forebyggende behandling på tre mot råtesopp og sopp. Kan bare brukes i bruksklasse 2 og 3 i henhold til EN 335. All annen bruk er forbudt med mindre det er tillatt spesifikt. Behandlet trevirke skal males på nytt etter 24 timer. Malte overflater må vedlikeholdes regelmessig. Tinova Wood Base Oil BPR er et trebeskyttelsesmiddel (PT8). BPR reg. Nr. 5402.

Behandling

Underlaget skal være rengjort og tørt (max 16 %-fuktighetsinnhold).

Nymaling

1. Impregner med Tinova Wood Base Oil BPR på alle treoverflater. Anbefalt mengde 200 g/m² (5 m²/l) Påfør til treverket er mettet.
2. Grunnmal hele overflaten med Tinova Primer Exterior før du maler med Nordsjøs dekkende maling, bortsett fra Pro VX 2in1 og Nordsjøs lasere.
3. Fullfør 2-3 ganger med en av Nordsjøs dekkende maling for trebeskyttelse.

Ommaling

1. Overflaten vaskes med Nordsjö Original husvask konsentrert. Når mugg/alger dyrkes, må overflaten behandles med vaskeprodukt i henhold til leverandørens anvisning. La overflaten tørke før malerearbeidet fortsetter.
2. All gammel løs maling skrapes til rent og fast tre. Blanke overflater mattslipes for å få god vedheft. Grått tre må børstes til helt friskt tre.
3. Treflater og endekapp skal først impregnert med Tinova Wood Base Oil BPR. Grunnmal deretter med Tinova Primer Exterior. Hvis eksisterende malte overflater er porøse eller smittende, må det grunnes med Tinova Primer Exterior. Gjelder ikke når du er ferdig med Nordsjøs dekkende maling unntatt Pro VX 2in1 eller beis.
4. Avslutt 2-3 strøk med en av Nordsjøs dekkende maling eller beis.

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Modifisert alkydolje

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 4 timer

Overmalbar: +23°C 50 % RF: 24 timer (skal males på nytt)

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: Nymaling 5m²/l (200g/m²)

Emballasje: 1L, 2,5L og (10L kun for profesjonelt bruk)

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen 6 timer etter påføring. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Helse og Miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømme i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtoqtort.no



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies