

Tinova Wood Base Oil

Juni 2016



Produktbeskrivelse

Tinova Wood Base Oil brukes til forebyggende behandling mot blåved og råtesopp, og er en ikke-filmdannende impregneringsolje som trenger dypt inn i treet, hindrer fuktinntrengning og minimerer risikoen for sprekkdannelse. Påføres med pensel eller sprøyte. All annen bruk er ikke tillatt uten spesiell tillatelse. Behandlet tre skal overmales. Malingen skal vedlikeholdes.

Behandling

Underlaget skal være tørt (max 16 %-fukt), rent, fast og bæredyktig, samt fritt for begroinger.

Nymaling

1. Impregner med Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen. 2. Grunn hele overflaten med Tinova Primer Exterior. Gjelder ikke ved bruk av Tinova VX 2 in 1 Exterior. 3. Ferdigmal 2 ganger med en Tinova trebeskyttelse fra Nordsjøs trebeskyttelsessystem.

Ommaling

1. Overflaten vaskes med Original Forvask. Ved vekst av sopp og alger skal overflaten behandles med Original Husvask. Etterskylles rikelig med vann. La flaten tørke før maling. 2. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. 3. Trerene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Tinova Primer Exterior. Gjelder ikke ved bruk av Tinova VX 2 in 1 Exterior. 4. Ferdigmal 2 ganger med en av Nordsjøs trebeskyttelser.

Helse og Miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømme i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtogetort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Modifisert alkydolje
Støvtør: +23°C 50 % RF: 4 timer
Overmalbar: 24 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 4,5-5,5 m²/l
Emballasje: 1, 2,5 og 10 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt

Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen 6 timer etter påføring. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.