

Murtex Silicate

Februari 2020



Produktbeskrivning

Murtex Silicate är en helmatt 1-komponent vattenglasbaserad fasadfärg. Murtex Silicate är främst ämnad för målning av utvändiga och invändiga putsytor. Den kan även användas för betong, fibercementskivor och fasadtegel samt gamla silikat- och mineralfärksytor.

Murtex Silicate är en biocidfri/konservingsmedelsfri som obruten vit (BW)

Produkten uppfyller tysk kvalitetsstandard DIN 18363.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast. Vid målning av kalkytor är det viktigt att man borstar/tvättar bort all löst sittade kalk och binder noga upp med Murtex Silicate Primer. Arbeta ej med produkten när det är över 80% fukthalt och under 10 grader.

Målning

1. Dåligt bundna eller kritande ytor avborstas noggrant till fast underlag. Sprickor skrapas upp och utlagas med lämpligt material. Ytan tvättas vid behov.
2. Starkt sugande, t.ex. gamla kalkfärgs målade ytor förbehandlas med Murtex Silicate Primer förtunnad med vatten 1:1. Väl bundet underlag förbehandlas ej
3. Grunda med Murtex Silicate som blandas med Murtex Silicate Primer 2:1.
4. Färdigstryk med Murtex Silicate, eventuellt förtunnad med max 10% vatten. Vid applicering erhålls bäst kulörjämnhet med kryssrollning.

Varning:

Murtex Silicate är starkt etsande på glas, keramik, klinker, natursten och metall. Skydda omgivande ytor mot stänk och använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Vid hög luftfuktighet och/eller låg temperatur ökar torktiden



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Teknisk data

Användningsområde: Utomhus

Bindemedel: Vattenglas

Glans: Helmatt(3)

Torktid 23°C 50% RF: 1 timme

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: Nymålning 3-5m²/l

Färgåtgång: Ommålning 4-6m²/l

Förpackning: 2,5 och 10 liter

Baser: BW, BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/c): 40/l Innehåller Max 25g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.