

Murtex Siloxane

Januari 2020



Produktbeskrivning

Murtex Siloxane är en vattenburen helmatt fasadfärg avsedd för utvändigt målning på puts primärt. Vid målning på puts är det viktigt att putsen är i målningbart skick dvs fast och väl bundet.

Uppfyller Fransk standard (FD T30-808 10C) för en äkta Siloxane, vilket innebär att produkten är diffusionsöppen och vattenmotståndig.

Långtidsverkande skydd mot påväxt, mögel och alger (inkapslade fungicider)

Universalfärg som kan användas på de flesta mineraliska underlag.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort från smuts, fett och liknande föroreningar. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast.

Om du är osäker på om ytan på din fasad inte är tillräckligt bunden, kontakta din lokala butik för råd.

Målning

1. Sugande och/eller kritande ytor borstas av och tvättas med avsett tvättmedel enligt intstruktionen.
2. Vid nymålning samt vid sugande och lätt kritande grundas ytan med Murtex Hydro Primer
3. Färdigmålas 2 ggr med Murtex Siloxane.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Vid regn innan ytan är torr, kan det uppstå synliga rinnmärken. Detta påverkar inte produktens egenskaper eller kvalitet. Märkena försvinner oftast efter upprepade kraftiga regn mot den målade ytan.

Vid hög luftfuktighet och/eller låg temperatur ökar torktiden.

Arbeta med produkten under goda torkförhållanden, arbeta ej med produkten när det är över 80% fukthalt och under 5 grader.

Teknisk data

Användningsområde: Utomhus

Bindemedel: Silikonemulsion

Glans: Helmatt (3)

Torktid 23°C 50% RF: 1 timme

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar

Färgåtgång: Nymålning 4-6m²/l

Färgåtgång: Ommålning 6-8m²/l

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter

Baser: BW, BM, BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/c): 40 g/l Innehåller < 2g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00