

Murtex Waterproof

Januari 2014



Produktbeskrivning

Murtex Waterproof är en hydrofoberande impregneringsvätska i koncentrat avsedd för vattenavvisande behandling på mineraliska underlag som puts, betong, tegel mm. Murtex Waterproof effektivt regnvatten att tränga in kapillärt i underlaget och ger på så vis en såväl vatten- som smutsavvisande impregnering. Samtidigt tillåts inifrån kommande fukt att tränga ut

Behandling

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Murtex Waterproof späds 1:9 med vatten. Blandningen läggs på flödigt till full mättnad vått i vått och torkas över natten för vidare behandling. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%). Bruklösningen skall användas inom 24 timmar efter blandning.

Teknisk data

Användningsområde: Utomhus

Bindemedel: Silan/Siloxan

Torktid 23°C 50% RF: 1 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 16 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 2-4m²/lit

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009