

One

Door & Window Tech



Svanenmärkta One Door & Window Tech är vår bästa dörr och fönsterfärg som du även kan använda till dina utemöbler, staket och räcken, mindre järn, plåt och metalytor. Vattenburna One Door & Window Tech är en mycket snabbtorkande akrylatfärg, vilket gör att du kan måla klart på en och samma dag. Den unika sammansättningen gör att glans- och kulörbeständigheten är betydligt bättre än traditionell fönsterfärg



Behandling av träkonstruktioner

Underlaget skall vara väl rengjort och vara torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera hela fönsterbågen med Tinova Wood Base Oil BPR.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior. Det är en fördel om detta sker innan glasning, så kittfalsen blir behandlad.
3. Kitta med avsett kitt, som har en bra vidhäftning och lång livslängd.
4. Färdigmåla 2 gånger med One Door & Window Tech

Ommålning

1. Ytan tvättas med Nordsjö Original Universal Målar tvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Mögelmedel.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Tinova Primer Exterior.
4. Kitta med avsedd produkt vid behov, som har en bra vidhäftning och lång livslängd.
5. Färdigmåla 2 gånger med One Door & Window Tech.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylat
Glans: 35
Dammtorr 23°C 50% RF: 2 timme
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 timme
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: Nymålning 6-8m²/l
Färgåtgång: Ommålning 8-10m²/l
Förpackning: 1, 2,5
Baser: BW, BC,332 Light, 337 Black
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/e):130g/l Innehåller Max 20g/l
Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.
För mer information se www.svanen.se
Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Rev. juni 2024

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senaste utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.

ONE

Door & Window Tech



Behandling av plåt mm.

Plåt som är fabrikslackerade med PVF2, organosol eller plastisol måste avlägsnas helt till plåtens yta med hjälp av vattenblåstring eller färgbortagningsmedel.

Polyesterytor kan det behövas en slipning för att få bra vidhäftning. Blanka ytor måste mattas ner.

OBS! Gör ett vidhäftningsprov.

Förzinkade/galvade ytor avfettas med Målartvätt.

För att få optimal vidhäftning på förzinkade ytor skall man slipa lätt.

Vid behov grundas 1 ggr med Professional Metal Primer.

OBS! Gör vidhäftningsprov.

Aluminium skall tvättas samt slipas och grundas med Professional Metal Primer 40µm.

OBS! Gör alltid ett vidhäftningsprov.

Järn och stål som rostar

Underlaget skrapas och stålborstas till lägst St 2 eller blåstras till Sa 2.5. Ytan skall vara torr och ren innan du målar med Nordsjö Professional Traditional Metal Primer.

Applicera 1-2 gånger 70 - 140 µm våt film (40 - 80 µm torrt skikt).

Färdigmåla med Nordsjö ONE Door & Window

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senaste utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.