

Original Golvfärg

Januari 2014



Produktbeskrivning

Original Golvfärg är en vattenburen halvblank golvfärg för målning inomhus på betong, trä- och asfaltgolv med lättare till normalt slitage. Original Golvfärg används främst till målning av invändiga betonggolv och trägolv i utrymmen som inte utsätts för större mekaniska påfrestningar. Original Golvfärg bör ej användas i utrymmen med ständig vattenbegjutning. OBS! Ej till Garage golv.

Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Nya betonggolv ska vara väl genomhärdade och betonghuden bortslipad innan målning utföres. Stålslipade betonggolv bör maskinslipas. Obehandlade betonggolv rengöres noggrant. Fett och oljefläckar avlägsnas. Rör om noga i burken. Grunda med Original Golvfärg förtunnad med 20% vatten. Färdigstryk 2 gånger med oförtunnad färg.

Vid nymålning av obehandlade nya trägolv ska ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack 2 gånger. Därefter grundas hela ytan med Original Häftgrund. Färdigstryk 2 gånger med Original Golvfärg

Tidigare målade golv tvättas med Original Målartvätt och sköljs noga med vatten. Avlägsna löst sittande färg och mattslipa golvet. Dammsug noga. Pågrunda avlagade ytor samt färdigstryk 1-2 gånger med Original Golvfärg.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akrylsampolymerlatex
Glans: Halvblank 50
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 6-8 m²/lit
Förpackning: 1, 5 och 10 liter
Baser: BW, BM och BC
Rengöring: Såpvalten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/i)140g/l Innehåller Max 70g/l

Den här deklARATIONEN gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.