

Original Kvist och Spärrgrund

Mars 2015



Produktbeskrivning

Original Kvist och Spärrgrund är en vattenburen spärrande grundfärg för trä. Produkten används inomhus på obehandlat eller tidigare behandlat trä för att minska risken för missfärgningar/genomblödningar från kvistar, gulnat trä m.m. Original Kvist och Spärrgrund kan övermålas med vald färg från Nordsjö invändiga sortiment.

Behandling

Nytt trä ska vara rent och torrt. Äldre obehandlat trä samt tidigare lackad/målad yta ska tvättas med målartvätt, sköljas väl och torka. Blanka ytor ska mattslipas.

Original Kvist och Spärrgrund ska appliceras i 1-2 skikt beroende på risken för genomslag. Applicera alltid två skikt över kvistar på obehandlat trä samma om underlaget är kraftigt missfärgat. I de fall underlaget är kraftigt missfärgat, kan det första skiktet med Original Kvist och Spärrgrund missfärgas, detta fixeras dock när färgfilmen torkar så risk för ytterligare genomblödning är liten när man målar ytan andra gången.

Original Kvist och Spärrgrund ska torka minst 8 timmar efter varje strykning. Obs! Trä är ett naturligt material som varierar och det har stor betydelse hur virket har torkats och lagrats. Kvistgenomslag kan i vissa fall uppstå efter en tid, trots behandling.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Akrylat

Glans: Halvmatt

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 1 timme,
Övermålningsbar 8 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF
optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 6-8 m²/lit

Förpackning: 1L, 2,5L och 10 liter

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/g)30g/l Innehåller Max 10g/l