

Original Parkettlack Matt

Januari 2014



Produktbeskrivning

Original Parkettlack Matt är en vattenburen 1-komponent, luktsvag lack för parkett- och trägolv. Den är även lämplig till obehandlad kork, trätrappor, invändiga snickerier m.m. Original Parkettlack Matt ger en slitstark yta.

Behandling på olackerade golv

Slipa ytan ren från smuts och ojämnheter. Dammsug golvet väl. Golvet ska vara torrt (5-15 % fuktkvot). Stryk ut lacken tunt med pensel eller roller. Efter torkning (ca 1 tim) när ytan åter har en jämn färgton, mellanslipa ytan lätt för hand med slippapper 150 och dammsug.

Topplackering görs med Original Parkettlack Matt som stryks ut med pensel eller roller. Vid behov t.ex på mjuka träslag som furu, gran och bok, görs ytterligare en topplackering. Brunbok, Diamantfuru och Donauvek skall ej lackeras med Original Parkettlack Matt.

OBS! Oljerika träslag som t.ex teak, måste behandlas omgående efter renslipning. Vid lackering i samband med bets eller lasurbehandling, kontakta Nordsjö för konsultation.

Behandling på lackerade golv

Rengör golvet med ett grovrengöringsmedel så att det blir fritt från smuts och fett. Tvätta golvet med ättikssurt vatten (3dl 24%-ig ättiksprit till 8-10L vatten). Slipa med 120-150 slippapper så att ytan mattas och dammsug noga. Lackera golvet 1-2 gånger med Original Parkettlack Matt. Inflyttning av möbler kan ske efter 1 dygn, mattor efter 1 vecka.

Lackera ej när ytemperaturen är under +10 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstationen.

Tomemballage lämnas för återvinning.

AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Polyuretan/Akrylatdispersion
Glans: Matt 10

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorrt 1 timme,
Övermålningsbar 8 timmar, Inflyttningstorr
ca 24 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF
optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pense, Roller (filt)

Färgåtgång: 6-10 m²/lit

Förpackning: 1, 2,5 och 5 liter

Rengöring: Såpvalten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/i)140g/l Innehåller Max
90g/l