

# Original Snickerifärg Blank

Augusti 2017



## Produktbeskrivning

Original Snickerifärg Blank är en vattenburen, fyllig, högtäckande och lättapplicerad snickerifärg avsedd för målning inomhus ex. dörrkarmar, socklar, lister m.m. Den är också lämplig till rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer inomhus. Original Snickerifärg Blank gulnar inte.

## Behandling

Original Snickerifärg Blank ska appliceras flödigt för att ge bästa utflytning och fyllighet.

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Nordsjö Original Kvistlack 2 gånger. Därefter grundas ytan med Nordsjö Original Häftgrund Snickeri. Spackling utföres efter grundning med Professional Snickerispackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl. Färdigstryk 2 gånger med Original Snickerifärg Halvblank.

Tidigare målade snickerier tvättas med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Grundmåla vid behov. Spackla vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Original Snickerifärg Blank.

Grundstrykning med Original Häftgrund Snickeri, respektive mellanstrykning, skall torka över natt innan färdigstrykning sker med Original Snickerifärg Blank, för att bästa resultat skall erhållas.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Akryllatex  
**Glans:** Blank 70  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 12 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 8 m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 1 Liter och 2,5 Liter  
**Baser:** BW, BM och BC samt Nordsjövit och O502-Y  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/d):** 130g/l Innehåller Max 115g/l

Den här deklARATIONEN gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.