

Original Snickerifärg Halvblank

September 2018



Produktbeskrivning

Original Snickerifärg Halvblank är en vattenburen, fyllig, högtäckande och lättapplicerad snickerifärg avsedd för målning inomhus ex. dörrkarmar, socklar, lister m.m. Den är också lämplig till rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer inomhus. Original Snickerifärg Halvblank gulnar inte.

Behandling

Original Snickerifärg Halvblank ska appliceras flödigt för att ge bästa utflytning och fyllighet.

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Nordsjö Original Kvistlack 2 gånger. Därefter grundas ytan med Nordsjö Original Häftgrund Snickeri. Spackling utföres efter grundning med Professional Snickerispackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl. Färdigstryk 2 gånger med Original Snickerifärg Halvblank.

Tidigare målade snickerier tvättas med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Grundmåla vid behov. Spackla vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Original Snickerifärg Halvblank.

Grundstrykning med Original Häftgrund Snickeri, respektive mellanstrykning, skall torka över natt innan färdigstrykning sker med Original Snickerifärg Halvblank, för att bästa resultat skall erhållas.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akryllatex
Glans: Halvblank 40
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 8 m²/lit
Förpackning: 0,5 Liter, 1 Liter och 2,5 Liter
Baser: BW, BM och BC samt Nordsjövit, O502-Y och SO500-N
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/d): 130g/l Innehåller Max 115g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.