

Original Snickerifärg Halvmatt

April 2015



Produktbeskrivning

Original Snickerifärg Halvmatt är en fullig, vältäckande och lättapplicerad vattenburen snickerifärg avsedd för målning inomhus på dörrar, karmar, socklar, lister m.m. Även rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer inomhus kan färdigstrykas med Original Snickerifärg Halvmatt. Original Snickerifärg Halvmatt's mycket låga tendens till klubb gör den även mycket lämplig för målning inuti ex köksskåp. Original Snickerifärg Halvmatt är tvättålig och tålig mot mekanisk påfrestingar, färgfilmen gulnar inte med åldern.

Behandling

Original Snickerifärg Halvmatt ska appliceras flödigt för att ge bästa utflytning och fullighet. Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack 2 gånger. Grunda därefter hela ytan med Original Häftgrund.

Spackla ytan vid behov med Snickerispackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl. Färdigstryk 2 gånger med Original Snickerifärg Halvmatt.

Tidigare målade snickerier tvättas med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Grundmåla vid behov. Spackla vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Original Snickerifärg Halvmatt

Grundstrykning med Original Häftgrund, samt ev. mellanstrykning, skall torka över natt innan färdigstrykning sker Original Snickerifärg Halvmatt.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Akryllatex

Glans: Halvmatt 15

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 8 m²/lit

Förpackning: 1 och 2,5 liter

Baser: BW

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d)130g/l Innehåller Max 90g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org