

# Original Våtrumsgrundfärg

Professional 2018



## Produktbeskrivning

Original Våtrumsgrundfärg är en kombination av lim och grundfärg, avsedd för våtutrymmen. Främsta användningsområdet (oftast i kombination med våtrumsväv och Original Våtrumsfärg) är grundmålning av badrum, storkök, livsmedelsindustrier, sjukhus samt andra miljöer med stora påfrestningar. Original Våtrumsgrundfärg är lätt blåtonad och innehåller mögelförhindrande medel.

## Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov med Original Våtrumsspackel. Efter erforderlig spackling förlimmas väggen med Original Våtrumsgrundfärg och vatten i förhållande 1:1. Efter tork uppsättes Nordsjö Våtrumsväv med Original Våtrumsgrundfärg. Omedelbart därefter grundas väven med Original Våtrumsgrundfärg. (Original Våtrumsgrundfärg kan även användas som enbart grundfärg i de fall man inte sätter upp någon väv). Efter tork, strykes (med ny roller) ytan 2 gånger med Original Våtrumsfärg. Färdigmålad yta skall torka 7 dygn innan den utsätts för vatten. Måla ej när ytttemperaturen är under +10 °C.

## Övrigt

Original Våtrumsgrundfärg ingår i Nordsjö's våtrumssystem, godkänt enligt (MVK) Måleribranschens standard för våtrum.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Akrylsampolymerdispersion  
**Glans:** Blank  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtor 5 timmar, Övermålningsbar 7 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 2-5 m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 2,5 och 10 liter  
**Baser:** Blåtonad  
**Rengöring:** Såpvalten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/b)**100g/l Innehåller Max 35g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009