

Outdoor Hybrid

Mars 2016



Nordsjö Outdoor Hybrid är en högtäckande färg som är avsedd för träfasader. Nordsjö Outdoor hybrid är gjord på en hybridteknologi vilket medför att färgen ger tjockare skikt och därför behöver ytan inte grundmålas.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil.
2. Färdigmåla 2 gånger med Outdoor Hybrid

Ommålning

1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil.
4. Färdigmåla 2 gånger med Outdoor Hybrid.

Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Outdoor Hybrid.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Alkyd/Akrylat

Glans: 30

Dammtorr 23°C 50% RF: 8 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Pensel roller spruta

Färgåtgång: Nymålning 3-6m²/l

Färgåtgång: Ommålning 6-8m²/l

Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter

Baser: BW,BM, BC, 334 Red, 337 Black

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/e)130g/l Innehåller Max 20g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Den här deklarationen gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009