

Nordsjö Perform+ Diamond Floor



Produktbeskrivning

Nordsjö Perform+ Diamond Floor är en vattenburen halvblank extra tålig golvfärg avsedd för målning inomhus på trä och betonggolv, som utsätts för normalt slitage t.ex i bostadsutrymmen, källargångar, villaföråd m.m. Nordsjö Perform+ Diamond Floor ska inte användas till garage golv eller i utrymmen med ständig vattenbegjutning.

Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Nya betonggolv ska vara väl genomhårdade och betonghuden bortslipad innan målning utföres. Stålslipade betonggolv bör maskinslipas. Dammsug ytan väl. Grunda med Nordsjö Perform+ Diamond Floor förtunnad med 20% vatten. Färdigstryk 1-2 gånger med oförtunnad färg.

Vid nymålning av obehandlade nya trägolv ska ev. kvistar isoleras med Nordsjö Original Kvistlack 2 gånger. Därefter grundas hela ytan med Nordsjö Original Häftgrund. Alternativt grunda hela ytan med Nordsjö Original Kvist- och Spärrgrund. Färdigstryk med Nordsjö Perform+ Diamond Floor 2-3 gånger beroende på kulör.

Tidigare målade golv tvättas med Nordsjö Original Universal Målartvätt och sköljs noga med vatten. Avlägsna löst sittande färg och mattslipa golvet. Dammsug noga. Pågrunda avflagade ytor samt färdigstryk 1-2 gånger med Nordsjö Perform+ Diamond Floor. Rör om noga i burken.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Inomhus
Bindemedelstyp: Akryllsampler
Glans: Halvblank 40
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 0,5 timme
Övermålningsbar: 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktøy: Pensel, Roller
Färgåtgång: 6-8 m²/liter
Förpackning: 1 liter, 2,5 liter och 10 liter
Baser: BW och BC
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/i): 140g/l Innehåller Max 70g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.

Rev. december 2024

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.