

Professional Maskinspackel

Juni 2018



CE

Produktbeskrivning

Professional Maskinspackel är ett högfyllande lättspackel speciellt utvecklat för rationell användning i bazooka, spackelbox och högtrycksspruta. Professional Maskinspackel används också för i-, skarv- och bredspackling, på tapetskarvar, puts, betong, lättbetong och gipsskivor inomhus i torra utrymen.

Genom sin speciella formulering är Professional Maskinspackel mycket lämplig för iläggning av skarvremsa enligt de krav som ställs i HusAMA 11.

Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Lämplig sprututrustning: Wagners Heavy Coat 940/960, Elmyggan, Graco Mark V och X.

Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Förvaras frostfritt.

Spackla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Sampolymerlatex

Kornstorlek: Max 0,10 mm

Densitet: 1.0

Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek

Fyllförmåga: ca 4 mm

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Roller, Bazooka, Spackelbox och Spruta

Slipbarhet: Lättslipat

Kulör: Gråtonad

Förpackning: 14 liter och 15 liter

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Sprututrustning: Wagner 940/960, El-Myggan, graco Mark V och X

Munstycke förslag: Påläggning 321-421, Skarvning 229

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009