

Professional Betonglasyr EFC 800

Januari 2014

Produktbeskrivning

Betonglasyr EFC 800 är en transparent vattenburen golvlack för dammbindning av betong- och flintcoteqolv. Betonglasyr EFC 800 tränger ner i betongen och ger ett slitstarkt och dammbindande ytskikt. Betonglasyr EFC 800 är diffusionsöppen och är därför lämplig i källare, garage, lagerlokaler och p-däck mm. Betonglasyr EFC 800 är övermålningsbar. Dessutom kan man pigmentera produkten med Betonglasyr EFC 800 Pigment i kulörerna grå, gråblå, grön och röd.

Behandling

Betonglasyr EFC 800 appliceras med mjuk borste eller roller. Vid större ytor är lågtryckssprutning (mindre än 0,7 bar) att rekommendera. För att få bästa möjliga resultat bör golvet behandlas 2 ggr med Betonglasyr EFC 800. På flintcoteqolv gör man 3 strykningar. Applicera 1:a strykningen flödigt.

OBS! De verktyg som använts vid golvbehandlingen ska rengöras i kallt vatten innan de hinner torka.

Underhåll:

Slitna eller skadade golvtytor lagas enkelt med en ny påstrykning. Inga synliga skarvar uppstår.



Teknisk data

TEKNISK DATA

Användningsområde: Inomhus

Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timmar

Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Mjuk borste, roller, lågtrycksspruta

Färgåtgång: 6-8 m²/L

Förpackning: 10 liter

VOC: (kat.A/i) 140g/l Max 10g/lit

Rengöring: Kalltvatten

Förvaras: Frostfritt

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00