

# Professional Epoxi A och B

Mars 2018



## Produktbeskrivning

Professional Epoxi Golv är en tvåkomponent vattendispergerad epoxifärg.

Användningsområde:

Professional Epoxi Golv är i första hand avsedd för betonggolv, men kan även användas på golv av trä eller fiberplattor. Lämplig för golv inom bostaden och golv som utsätts för trafik inom industri och handel.

## Behandling

Nya betonggolv skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt.

Cement huden skall avlägsnas genom t. ex. slipning, blästring eller syratvättning.

Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas.

Applicering:

Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Sörj för god ventilation så att vattnet avgår innan färgen härdat.

Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå.

Små mängder, upp till 1 liter, kan man blanda för hand med en rektangulär rörkåpp. Större mängder bör blandas med elektrisk eller tryckluftdriven maskinblandare t.ex. en lågvarvig bormaskin med lämplig blandarvinge.

Stänkskydd är att rekommendera.

Penslar och annan utrustning rengöres i vatten.

Använd skyddshandskar.

## Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation.

Tomemballage lämnas för återvinning.

Se även information på Säkerhetsdatabladet.

### TEKNISK DATA

**Densitet:** A-komp.1,05, B-komp.1,29

**Bruksanvisning:**

Blandnings- Komp. A 3 viktdelar

förhållande: Komp. B 7 viktdelar

Spädning: 10-20% vatten vid grundning på sugande underlag

**Brukstid:** 2 timmar

**Torktid:** Räkna med ca. 10 timmar härtdid

innan nästa strykning. Vänta dock ej

längre än högst 24 timmar. Det

färdigmålade golvet kan tas i bruk efter

ca. 24 timmar och uppnår full slitstyrka

efter 5-7 dygn.

**Glansvärde:** Ca. 80 blank

**Sträckförmåga:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.

**Lagringstid:** 2 år.

**Lagras frostfritt.**

**OBS! Lägsta golvtemperatur +10°C.**

**Endast för yrkesmässigt bruk.**



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009